

**НОРМЫ СОРТИРОВКИ (технические условия)
на погонажные изделия из лиственницы максимально допустимые на лицевой
пласти**

№	Наименование дефектов по ГОСТ	Сорт Экстра	Сорт А	Сорт ВС
1	Здоровые сросшиеся и частично сросшиеся сучки	Не допускаются	Допускаются диаметром до 1,5см в кол-ве 3шт на одном пог. метре	Допускаются без ограничения
2	Сучки несросшиеся	Не допускаются	Допускаются диаметром до 1,5см в кол-ве 3шт. на одном пог. метре	Допускаются диаметром до 30мм без ограничения по колич.
3	Смоляные кармашки	Не допускаются	Допускаются длиной до 50мм, шириной до 3мм в кол-ве 3 шт. на одном пог. метре	Допускаются без ограничения
4	Трещины пластевые	Не допускаются	Допускаются микротрещины длиной до 50 мм	Допускаются несквозные шириной не более 1мм без ограничения
5	Трещины торцевые	Не допускаются	Допускаются несквозные длиной не более 100 мм	Допускаются несквозные без ограничения, сквозные длиной не более 200 мм
6	Непрофрезеровка со стороны гребня (шип)	Не допускается	Не допускается	Допускается при условии, что ширина гребня не менее 2 мм
7	Непрофрезеровка нижней кромки доски со стороны шпунта (паз)	Не допускается	Не допускается	Допускается
8	Непрофрезеровка по пласти	Не допускается	Не допускается	Допускается
9	Синева	Не допускается	Не допускается	Не допускается
10	Вмятины, сколы, вырывы	Не допускаются	Не допускается	Допускаются глубиной не более 3 мм
11	Ожог от режущего инструмента	Не допускается	Не допускается	Допускается
12	Червоточина	Не допускается	Не допускается	Допускается не более 3шт на м/п
13	Сердцевина	Не допускается	Допускается	Допускается без ограничения
14	Обзол	Не допускается	Допускается, с обратной стороны изделия	Допускается на нелицевой пласти, очищенный от коры
15	Заболонь	Не допускается	Допускается шириной до 10 мм длиной не более 50% изделия	Допускается

В изделии сорта А может присутствовать не более 3-х допускаемых дефектов одновременно, в сорте ВС дефекты без ограничений.